

	Dok. nr. : SK-37	
	Side : 1 av 1	
	Revisjon nr. : 4	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Antennelighet NS-EN 1021-2:2006 Tennkilde:Tilsvarende fyrstikkflamme		

Oppdragsgiver Westnøfa Industrier AS Avd. Åndalsnes Øran Øst 6300 ÅNDALSNES		Produkt Wef 35 (R35160)	
Oppdragsgivers referanse Steinar Dahle		R-nr. R14069	
Dato 13.09.2010	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Dato mottatt prøveobjekt 02.09.2010	Test fullført dato 13.09.2010

Materialer som ble testet:
Bløtlegging av materialet ble ikke utført fordi: Kun skumplast
Testresultat:(Ingen antennelse,antennelse ved gløding,antennelse ved flammings): Ingen antennelse

Kriterier for antennelse	Tilsv. fystikk flamme			Kommentar
	1	2	3	
Kriterier for ulming				
Farlig økende forbrenning (3.1 a)	NEI	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.1 b)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer ut til kantene (3.1 c)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer gjennom hele tykkelsen (3.1 c)	NEI	NEI	NEI	
Ulmer i mer enn 1 time (3.1 d)	NEI	NEI	NEI	
Ved sluttundersøkelse,forekomst av aktiv ulming (3.1 e)	NEI	NEI	NEI	
Kriterier for flammings				
Farlig økende forbrenning (3.2 a)	NEI	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.2 b)	NEI	NEI	NEI	
Brann ut til kantene (3.2 c)	NEI	NEI	NEI	
Brann gjennom hele tykkelsen (3.2 c)	NEI	NEI	NEI	
Brann lengre enn 120 sek (3.2 d)	NEI	NEI	NEI	
Avvik fra prøvestandardene:				
Anmerkninger:				

JA: Kriteriene er overskredet Nei: Kriteriene er IKKE overskredet

Prøvningsresultatene gjelder utelukkende for anteneligheten av materialkombinasjonene under bestemte prøvebetingelser, og kan ikke brukes for å vurdere alle potensielle brannfarer for stoppmaterialer som finnes. Prøvningsrapporten gjelder utelukkende de prøvede objekter.


 Bård Vestre
 Daglig leder

	Dok. nr. : SK-36	
	Side : 1 av 1	
	Revisjon nr. : 3	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Antennelighet NS-EN 1021-1:2006 Tennkilde:Glødende sigarett		

Oppdragsgiver Westnofa Industrier AS Avd. Åndalsnes Øran Øst 6300 ÅNDALSNES		Produkt Wef 35 (R35160)	
Oppdragsgivers referanse Steinar Dahle		R-nr. R14069	
Dato 13.09.2010	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Dato mottatt prøveobjekt 02.09.2010	Test fullført dato 13.09.2010

Materialer som ble testet:
Bløtlegging av materialet ble ikke utført fordi: Kun skumplast
Testresultat: (Ingen antennelse,antennelse ved gløding,antennelse ved flammings): Ingen antennelse

	Sigarett		Kommentar
	1	2	
Kriterier for ulming			
Farlig økende forbrenning (3.1 a)	NEI	NEI	
Prøvningsoppsett forbrukt (3.1 b)	NEI	NEI	
Ulmer ut til kantene (3.1 c)	NEI	NEI	
Ulmer gjennom hele tykkelsen (3.1 c)	NEI	NEI	
Ulmer i mer enn 1 time (3.1 d)	NEI	NEI	
Ved sluttundersøkelse forekomst av gløding (3.1 e)	NEI	NEI	
Kriterier for flammings			
Forekomst av flammer (3.2)	NEI	NEI	
Avvik fra prøvestandardene:			
Anmerkninger:			

JA: Kriteriene er overskredet Nei: Kriteriene er IKKE overskredet

Prøvningsresultatene gjelder utelukkende for anteneligheten av materialkombinasjonene under bestemte prøvebetingelser, og kan ikke brukes for å vurdere alle potensielle brannfarer for stoppmaterialer som finnes. Prøvningsrapporten gjelder utelukkende de prøvede objekter.


 Bård Vestre
 Daglig leder